

## UNIFAST

Kod A31132000

### OPIS PRODUKTU

Farba utwardzana UV o wysokim połysku

### ZAKRES ZASTOSOWAŃ

UNIFAST - seria farb o dużej wszechstronności oraz różnorodności zastosowania ("multipurpose"), zalecana przy graficznym druku reklam, POP, naklejek oraz etykiet. Do druku "roll-to-roll" na maszynach flatbedowych.

### PROCES DRUKOWANIA

<b>Powierzchnie</b>	Papier, papier syntetyczny, PCV i inne materiały z tworzyw sztucznych
<b>Siatka</b>	Max. 165 TH/c
<b>Emulsja</b>	ZERO - IN SV PLUS VIOLA ZERO - IN SRV
<b>Utwardzanie</b>	Lampy UV od 80 do 120 W/cm Predkosc tasmu: 15-20 m/min Moc: przynajmniej 100 mJ
<b>Rozcieńczanie</b>	<b>32.900 DILUENTE REATTIVO</b> (kod A31832900001) Maks. 10%
<b>Dodatki</b>	<b>FOTOINIZIATORE UV CONC. 100978</b> (kod A318100978001) Maks. 5%
<b>Rakiel</b>	Prostokątna krawędź Twardość 70 - 85 Shore
<b>Polepszacz przyczepności</b>	<b>PROMOTORE DI ADESIONE 1534</b> (kod A318106835001) Maks. 5% <b>PROMOTORE DI ADESIONE UV 772</b> (kod A318100972001) Maks. 10%
<b>Środek niwelujący</b>	<b>LIVELLANTE 90.970</b> (kod A318909700001) Max. 2%
<b>Czyszczenie</b>	<b>SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920</b>
<b>Przechowywanie</b>	W ciemnym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu, w temp. 20-25 st.C, żywotność na półkach ok. 1 roku
<b>Sposób pakowania</b>	Patrz: gama produktów
<b>Karta charakterystyki</b>	Na życzenie klienta

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Elastyczna
- Wysoki połysk
- Doskonałe krycie
- Szybkie utwardzanie
- Pozbawiona HDDA i TMPTA

### PRZYGOTOWANIE

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Jeśli konieczne - rozcieńczyć, zgodnie z wymogami pracy, dodając do 10% **UNIFAST 32.900 DILUENTE REATTIVO**.

### CECHY TECHNICZNE

Wydajność farby, na siatce 150 wł/cm wynosi 70-80 m<sup>2</sup>/Kg. Dane te stanowią tylko wskazówkę, gdyż zależą one od wielu czynników: stopnia rozcieńczenia, podłoża oraz maszyny drukującej. Seria UNIFAST posiada odporność na warunki pogodowe (nasłonecznienie, deszcz) do 3 lat. Na te wskaźniki bardzo silny wpływ ma rodzaj podłoża, na którym ma być druk, położenie geograficzne, wysokość nad poziom morza oraz zanieczyszczenie powietrza. Dodanie dużej ilości bieli lub transparentu do farby osłabia znacząco jej odporność na światło. W przypadku potrzeby zwiększenia reaktywności farby można dodać do niej 5% fotoinicjatora **FOTOINIZIATORE UV CONCENTRATO 100978**.

### INSTRUKCJE SPECJALNE

Zawsze należy wykonać testy przed przystąpieniem do druku zasadniczego w warunkach produkcyjnych.

- Powyższe informacje są wynikiem naszej wiedzy oraz doświadczenia; nie stanowią zapewnienia ani gwarancji.
- W momencie rozpoczęcia druku zawsze należy sprawdzić, czy utwardzenie farby jest odpowiednie.
- W celu polepszenia przyczepności farby przy druku na trudnym podłożu można dodać do 5% **PROMOTORE DI ADESIONE 1534**.
- Jeśli wymagana jest dobra przyczepność do metali, można dodać do 10% **PROMOTORE DI ADESIONE UV 772**.
- W celu zmniejszenia lepkości farby zalecane jest użycie **UNIFAST 32.900 DILUENTE REATTIVO** do maksimum 10%.

## UNIFAST

Kod A31132000

**GAMA PRODUKTÓW**
**CZARNE I BIAŁE**

KOD	PRODUKT	OPAKOWANIE
A31132100001	WHITE	1 Kg
A3113210200	BACKGROUND WHITE	1 Kg i 5 Kg
A31132700001	BLACK	1 Kg
A31132701001	OPAQUE BLACK	1 Kg
A3113270200	DENSE BLACK	1 Kg i 5 Kg

**KOLORY KRYJĄCE**

KOD	PRODUKT	OPAKOWANIE
A31132201001	LEMON YELLOW	1 Kg
A31132202001	CHROME YELLOW	1 Kg
A31132301001	ORANGE	1 Kg
A31132302001	SCARLET	1 Kg
A31132303001	RED	1 Kg
A31132304001	RUBY RED	1 Kg
A31132343001	PINK	1 Kg
A31132401001	COBALT BLUE	1 Kg
A31132403001	ULTRAMARINE BLUE	1 Kg
A31132440001	VIOLET	1 Kg
A31132540001	GREEN	1 Kg

**AMC BAZY DO PANTONE**

KOD	PRODUKT	PAKOWANIE
A31132P200001	AMC PRIMEROSE YELL.	1 Kg
A31132P202001	AMC CHROME YELLOW	1 Kg
A31132P301001	AMC ORANGE	1 Kg
A31132P302001	AMC SCARLET	1 Kg
A31132P303001	AMC RED	1 Kg
A31132P342001	AMC PINK	1 Kg
A31132P404001	AMC BLUE	1 Kg
A31132P440001	AMC VIOLET	1 Kg
A31132P500001	AMC GREEN	1 Kg

**DRUK TRIADOWY**

KOD	PRODUKT	OPAKOWANIE
A31132297001	TRIC. YELLOW	1 Kg
A31132397001	TRIC. MAGENTA	1 Kg
A31132497001	TRIC. CYAN	1 Kg
A31132797001	TRIC. BLACK	1 Kg
A31132880001	TRICHROME GEL	1 Kg

**INNE PRODUKTY**

KOD	PRODUKT	OPAKOWANIE
A31132800001	TRANSPARENT BASE	1 Kg
A31132850001	BRONZE BINDER	1 Kg
A31832900001	REACTIVE THINNER	1 l

W celu przygotowania kolorów metalicznych lub fluorescencyjnych można dodać pigmentów (seria o kodzie A31196000) do **UNIFAST LEGANTE PER BRONZI A31132850001**, zgodnie z następującymi proporcjami:

- 10-15% proszek srebrny
- 15-20% proszek złoty
- 15-20% pigment fluoroscencyjny

**UWAGA!**

Informacje podane w karcie nie są wyczerpujące. Osoby używające produktów w celu innym niż zalecany w tej karcie, bez pisemnego potwierdzenia od producenta o zgodności stosowania produktu, robi to na własne ryzyko.

Staramy się, by wszystkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy jednak wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie oraz zastosowanie produktu.

Dlatego też, dopóki pisemnie nie potwierdzimy zdadności użycia produktu do zamierzonego przez drukarza celu (innego niż opisanego w tej Karcie) nie ponosimy odpowiedzialności za wydajność produktu, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania produktu.

Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać zmianom w świetle nowych doświadczeń oraz naszej polityki ciągłego rozwoju produktu.