

Texisil Opaque Matt Base

Kod: 166607

OPIS PRODUKTU

Kryjąca, dwuskładnikowa baza silikonowa.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Druk bezpośredni na tkaninach, na gotowej odzieży oraz na wykrojach.

PROCES DRUKOWANIA

Powierzchnie	<ul style="list-style-type: none">• Bawełna 100%• Materiały syntetyczne• Materiały mieszane• Elastyczne materiały Podłoże białe lub kolorowe
Siatka	Max: 77 wł/cm (195 wł/inch)
Emulsja	<ul style="list-style-type: none">• Zero-In KS200• Zero-In Astra
Guma rakłowa	Krawędź kwadratowa Twardość 60-65
Utwardzanie	90°C przez 2-3 minuty jeśli dodamy: <i>Texisil Catalyst Super Fast</i> 130°C przez 3 minuty jeśli dodamy: <i>Texisil Catalyst</i>
Dodatki:	<ul style="list-style-type: none">• Max 5% Texisil Thinner• Max 5% Texisil Thinner Fast
Katalizator:	<ul style="list-style-type: none">• 3-5% Texisil Catalyst Super Fast• 7% Texisil Catalyst
Pigmenty:	Max 5% Texisil Pigment
Czyszczenie	Screenclean ST
Przechowywanie	<ul style="list-style-type: none">• Z dala od światła słonecznego• W temperaturze 15-35°C
Opakowania	1kg oraz 5kg
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Wysoka stabilność na sicie
- Wysoki poziom zmatowienia
- Wysoka jakość druku
- Dobre krycie
- Doskonała elastyczność
- Brak lepkości
- Doskonały efekt przeciwpoślizgowy
- Nie zawiera ftalanów, PVC, ani formaldehydu

PRZYGOTOWANIE

Dwuskładnikowa, kryjąca baza, którą należy wymieszać z katalizatorem:

- OPCJA 1: dodaj 7% *Texisil Catalyst* – żywotność gotowej, wymieszanej farby wynosi 6-8h, zaleca się stosowanie przy użyciu maszyn automatycznych;

- OPCJA 2: dodaj 3-5% *Texisil Catalyst Super Fast* – żywotność gotowej, wymieszanej farby wynosi maksymalnie 3h, zaleca się stosowanie w przypadku druku ręcznego.

Dodanie max. 5% pigmentu *Texisil Pigment* pozwala na uzyskanie transparentnych kolorów na jasnych podłożach.

Ewentualny dodatek rozcieńczalnika pozwala dostosować lepkość do pożądanego efektu końcowego.

APLIKACJA

Do wydruków kolorowych zalecane jest użycie siatki 43-77 wł/cm. W celu uzyskania pożądanego kolorów na ciemnym podłożu zalecane jest wykonanie poddruku, ponieważ Farby serii *Texisil* nie kryją idealnie.

Texisil Opaque Matt Base można łączyć wyłącznie z innymi produktami serii *Texisil*.

Farby serii *Texisil* posiadają efekt anti-foil. Są szczególnie wskazane do aplikacji w połączeniu z folią Mytex.

UTWARDZANIE

Utwardzanie musi odbywać się w temperaturze:

- OPCJA 1: 130°C przez 3 minuty jeśli dodamy

Texisil Catalyst.

- OPCJA 2: 90°C przez 2-3 minuty jeśli dodamy:

Texisil Catalyst Super Fast

UWAGA!

Texisil Opaque Matt Base podczas utwardzenia przy użyciu *Texisil Catalyst Super Fast* może wymagać wyższej temperatury w celu uzyskania maksymalnego zmatowienia.

TABELA PRODUKTÓW

KOD	PRODUKT	OPAK.
166607	TEXISIL OPAQUE MATT BASE	1 - 5kg
166650	TEXISIL CATALYST	1 - 5kg
166654	TEXISIL CATALYST SUPER FAST	1 - 5kg

INSTRUKCJE SPECJALNE

- Zawsze sprawdzaj właściwości drukowania przed rozpoczęciem produkcji
- Zawsze sprawdzaj warunki utwardzania. Dodanie środków pomocniczych może wydłużyć ten proces.
- Należy unikać zbyt długiego czasu suszenia lampami IR. Może skutkować to obniżeniem przyczepności nadrukowanej farby. Istnieją różnego rodzaju lampy IR oraz różne podłoża do nadruku. Z tego powodu nie jest możliwe podanie wszystkich szczegółowych informacji odnośnie czasu suszenia oraz mocy lamp. Zalecane jest wykonanie testu przed drukiem produkcyjnym.
- Zalecane jest kontrolowanie temperatury suszenia lampą IR flash podczas produkcji.

SPRZĘT

Wskazana do używania w maszynach automatycznych, półautomatycznych oraz ręcznych.

WAŻNE INFORMACJE

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania.

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego rozwoju produktu.

UWAGA

Niniejsza karta techniczna nie zastępuje ani karty charakterystyki, ani szczegółowej deklaracji zgodności. Dokumentów tych można wymagać od naszego SHEQ (biuro ds. bezpieczeństwa produktu), pod adresem e-mail: safety@eptainks.com

Karta techniczna nie zwalnia drukarza, który pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów, specyfikacji oraz związanych z nimi certyfikatów gotowych produktów.